

## Stanyl® HFX63S

## PA46-GF35 FR(40)

35% 玻纤增强, 高流动性, 不含卤素和红磷

Print Date: 2017-12-07

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b> 干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.4 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.1 / *	%	ISO 294-4
<b>机械性能</b> 干 / 已调节			
拉伸模量	11500 / 8000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	145 / 100	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.1 / 3.1	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	10500 / 8000	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	50 / 60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	9 / 10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b> 干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
燃烧性 (1.5mm厚度)	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / *	mm	IEC 60695-11-10
<b>电性能</b> 干 / 已调节			
体积电阻率	>1E13 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
介电强度	30 / -	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	550 / -	V	IEC 60112
相对介电常数(100Hz)	4.4 / -	-	IEC 60250
相对介电常数(1MHz)	4.1 / -	-	IEC 60250
相对介电常数(1GHz)	3.9 / -	-	IEC 60250
相对介电常数10GHz	3.8 / -	-	IEC 60250

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。  
\*典型值只是指导性的, 不可解释为具有约束力的规范。"

□ DSM 2017

性能 (临时的)

# Stanyl<sup>®</sup> HFX63S

Print Date: 2017-12-07

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	干 / 已调节		
密度	1490 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。  
“典型值只是指导性的，不可解释为具有约束力的规范。”  
□ DSM 2017